

ОКП 25 7521

УЧТENНЫЙ

УДК

Группа Л65

СОГЛАСОВАНО:


Технический директор  
ОАО "ВАКЗ"



И.А. Стченашев

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
ОАО "ВАТИ"



С.И. Котляр

2000 г.


ПАРОНИТ МАРКИ ПМБ  
толщиной 4,0 и 5,0 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
ТУ 2575-144-00149363-99

Дата введения: с 25.01.2000 г.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Инв. №	Подп. и дата

Технический директор  
ОАО "ВАТИ"



2000 г.

Настоящие технические условия распространяются на листовой маслобензостойкий паронит марки ПМБ толщиной 4,0 и 5,0 мм.

Паронит предназначен для изготовления прокладок, для уплотнения плоских разъёмов различных агрегатов, работающих в следующих средах:

- тяжёлые и лёгкие нефтепродукты, масляные фракции, расплав воска (максимальная температура 300 °C, максимальное давление 3,0 МПа)
- сжиженные и газообразные углеводороды С1 – С5 (температура от - 40 °C до + 100 °C, максимальное давление 2,0 МПа)
- рассолы (температура от - 40 °C до + 50 °C, максимальное давление 10,0 МПа)
- коксовый газ (максимальная температура 490 °C, максимальное давление 6,4 МПа)
- газообразный кислород и азот (максимальная температура 150 °C, максимальное давление 5,0 МПа)

Пример условного обозначения паронита марки ПМБ толщиной 5,0 мм, шириной 1000 мм и длиной 1500 мм:

Паронит ПМБ 5,0 x 1000 x 1500 ТУ 2575-144-00149363-99

То же, в тропическом исполнении:

Паронит ПМБТ 5,0 x 1000 x 1500 ТУ 2575-144-00149363-99

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инк. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	Ном. докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Воробчина	10.01.2000		
М.контр.	Минчура	10.01.2000		
Н.контр.	Гущкова	10.01.2000		
	Старыгина	10.01.2000		
Утв.д.				

ТУ 2575-144-00149363-99

И.О.Паронит марки ПМБ толщиной  
и 5 мм

Технические условия

Лит.	Лист	Листов
А	2	14
ОАО "ВАТИ"		

## 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Паронит должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по технологическому регламенту, утверждённому в установленном порядке.

1.2 Поверхность паронита должна быть ровной без разрывов, складок, задиров и надломов, вздутий, раковин и посторонних включений.

Допускается незначительная ворсистость и незначительная непрокрашенность асбеста на поверхности и по кромкам листов.

1.3 Паронит не должен расслаиваться и крошиться при вырубке из него прокладок.

1.4 Толщина паронита должна соответствовать указанной в таблице 1.

Таблица 1

Толщина, мм	:	номин.	: Пред. отклонен.	Код ОКП
4,0	$\pm$	0,30		25 7521 0135 00
5,0	$\pm$	0,40		25 7521 0137 09

Размеры листов паронита должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2

Длина, мм	:	Ширина, мм	:
номин.	: Пред. отклон.	номин	: Пред. отклонен
500	$\pm$ 25	500	$\pm$ 25
1000	$\pm$ 50	750	$\pm$ 40
1500	$\pm$ 75	1000	$\pm$ 50
1000	$\pm$ 50	880	$\pm$ 50
1770	$\pm$ 75	1000	$\pm$ 50

Ини. № подп.	Подп. и дата	Ини. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата

Примечание: По согласованию с потребителем допускается изготовление листов других размеров

1.5 По физико-механическим показателям паронит должен соответствовать нормам, указанным в таблице 3.

Таблица 3

Наименование показателей	:	Норма
1 Плотность, г/см <sup>3</sup>		1,5 - 2,0
2 Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее		14 (140)
3 Увеличение массы после выдержки в жидкых средах, %:		
керосине при температуре 23 °С в течение 5 ч		10-24
масле МС-20 или МК-22 при температуре 150 °С в течение 5 ч, не более		23
4 Сжимаемость при давлении 35 МПа (350 кгс/см <sup>2</sup> ), %		5-16
5 Восстановляемость после снятия давления 35 МПа (350 кгс/см <sup>2</sup> ), %, не менее		40

1.6 Паронит не является коррозионно-активным при работе с алюминиевыми аводированными сплавами, латунью и оцинкованной сталью с хроматным пассивированием.

1.7 Для работы в районах с тропическим климатом паронит изготавливают с применением фунгицидов.

#### 1.8 Маркировка, упаковка

1.8.1 На каждый лист паронита несмыываемой краской наносят чёткий штамп или приклеивают этикетку с указанием:

наименования предприятия-изготовителя и (или) его товарного знака;

марки паронита;

номера партии;

толщины листа;

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	4

буквы "Т" для паронита в тропическом исполнении;  
даты изготовления.

1.8.2 Допускается пакетирование листов паронита на плоских деревянных поддонах массой брутто не более 1500 кг с обвязкой металлической упаковочной лентой по ГОСТ 3560 . Пакеты на плоских поддонах формируют в соответствии с требованиями ГОСТ 26663.

При транспортировании в универсальных контейнерах или крытых автомашинах или автобургсонах допускается отгрузка паронита без упаковки.

1.8.3 К каждой упаковочной единице прикрепляют ярлык, маркированный в соответствии с ГОСТ 14192, с нанесением следующих обозначений:

наименования предприятия-изготовителя и (или) его товарного знака;

наименования и марки паронита;

размеров листов паронита;

номера партии;

даты изготовления;

массы нетто;

обозначения настоящих технических условий;

буквы "Т" для паронита в тропическом исполнении.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Всам. инв. №	Инв. № аубп.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 2575-144-00149363-99

Лист  
5

## 2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Паронит не взрывоопасен, трудногорюч, не токсичен и при непосредственном контакте не оказывает вредного воздействия на организм человека.

2.2 При вырубании прокладок возможно выделение асбесторезиновой пыли.

Асбесторезиновая пыль обладает фиброгенным действием и относится к III классу опасности. Предельно допустимая концентрация (ПДК) асбесторезиновой пыли в воздухе рабочей зоны производственных помещений  $10 \text{ мг}/\text{м}^3$  (максимально-разовая) и  $4 \text{ мг}/\text{м}^3$  (среднесменная). Пыль не обладает раздражающим сенсибилизирующим действием и способностью к кумуляции в организме человека в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

2.3 Контроль за содержанием пыли в воздухе рабочей зоны осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005 и методическими указаниями "Измерения концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия" № 4436-87 от 18.11.87 г.

2.4 Работающие с паронитом должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты", для защиты органов дыхания от пыли – респираторами типа "Лепесток" по ГОСТ 12.4.028.

2.5 Участки обработки паронита должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

2.6 Отходы паронита (класс опасности 1У) собирают в бумажные или полизтиленовые мешки и вывозят на полигон захоронения.

Транспортирование и захоронение отходов – в соответствии с санитарными нормами "Порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов" № 3183 от 29.12.84 г.

Инв. № подп.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист	6

### 3 ПРАВИЛА ПРИЁМКИ

3.1 Паронит предъявляют к приёму партиями. Партией считают листы паронита одного размера и одной толщины в количестве не более 10 000 кг, сопровождаемые одним документом о качестве, который должен содержать:

наименование предприятия – изготовителя и (или) его товарный знак;

наименование и марку паронита;

размеры листов паронита;

номер партии;

дату изготовления;

массу нетто;

обозначение настоящих технических условий;

букву "Т" для паронита в тропическом исполнении;

результаты испытаний.

3.2 Приёмно-сдаточные испытания проводятся в следующем объёме:

по внешнему виду – 100 %;

по п.1.4 – не менее 10 листов от партии;

по п.п.1.5, 1.7 – не менее 3 листов от партии;

(при этом из каждого листа вырубают образцы размером 300 x 300 мм, расстояние от образца до края листа не менее 30 мм)

3.3 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	7

## 4 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1 Внешний вид паронита, упаковку и маркировку проверяют визуально.

4.2 Размеры паронита определяют по ГОСТ 24039.

4.3 Из каждого отобранного листа вырубают для испытаний: по пп 1.5 (табл.3 показатели 1,3,4,5), 1.7 – 1 образец; по п.1.5 (табл.3 показатель 2) – 2 образца;

4.4 Плотность паронита определяют по ГОСТ 24039, при этом допускаются отклонения по отдельным определениям не более, чем на 10 % от нормы.

4.5 Определение условной прочности при разрыве

Вырубают образцы размером 20 x 110 мм с предельным отклонением  $\pm 0,5$  мм, в направлении поперечном вальцеванию. Образцы выдерживают в течении  $(60 \pm 5)$  мин в сушильном шкафу при температуре  $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$ , при этом образцы должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечивался свободный доступ воздуха по всей их поверхности. Затем образцы охлаждают не менее 30 мин в экскаторе по ГОСТ 25836, заполненном хлористым кальцием по ТУ 6-09-5077, при температуре окружающей среды  $(23 \pm 7) ^\circ\text{C}$ .

Измеряют толщину образцов.

Образцы зажимают в разрывной машине с расстоянием между зажимами  $(50 \pm 2)$  мм и скоростью подвижного зажима  $(250 \pm 10)$  мм/мин и разрывают их.

Разрыв образцов проводят не позднее, чем через 10 мин после извлечения их из экскатора. При разрыве образца в месте его зажима результат испытания в расчёт не берут и проводят испытания на новом образце.

Погрешность изменений не должна превышать 1 % измеряемой нагрузки.

Условную прочность при разрыве ( $G$ ) в мегапаскалях ( $\text{kgs}/\text{cm}^2$ ) вычисляют по формуле

$$G = -\frac{P}{S} - ,$$

где  $P$  – нагрузка, вызывающая разрыв образца, Н ( $\text{kgs}$ );

$S$  – площадь поперечного сечения образца до испытаний,  $\text{m}^2 (\text{cm}^2)$ .

Инв. № подп.	Подп. и дата	Ведм. инв. №	Инв. № публ.	Подп. и дата

ТУ 2575-144-00149363-99

Лист

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов всех определений, округлённое до целого числа, при этом допускаются отклонение от нормы по отдельным определениям не более, чем на 10 %.

4.6 Увеличение массы паронита в жидких средах определяют по ГОСТ 24037, при этом допускаются отклонения по отдельным определениям не более, чем на 10 % от нормы.

4.7 Сжимаемость и восстанавливаемость паронита определяют по ГОСТ 24038, при этом допускаются отклонения по отдельным определениям не более, чем на 10 % от нормы.

Инв. № подп.	Подп. и дата		
Инв. № подп.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 2575-144-00149363-99

Лист  
9

## 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Паронит транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2 Паронит должен храниться в закрытых помещениях, защищающих от прямого воздействия солнечных лучей, органических растворителей, смазочных масел, кислот и других веществ, разрушающих паронит, на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов и при температуре не выше 35 °C.

5.3 При хранении и транспортировании паронита при температуре ниже 0 °C можно изготавливать из него прокладки после выдержки паронита в течении 24 ч при (20 ± 5) °C.

Инв. № погл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 2575-144-00149363-99

Лист  
10

## 6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие паронита требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий транспортирования и хранения.

6.2 Гарантийный срок хранения паронита – 2 года со дня изготовления.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Вздм. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 2575-144-00149313-99

Лист

11

Приложение 1

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
средств измерений и оборудования, применяемых  
для контроля материала по настоящим ТУ

Наименование	ИТД
Штангенциркуль марки ШЦ-1-125-0,1	ГОСТ 166-89
Линейка металлическая с ценой деления 1 мм	ГОСТ 427-75
Толщиномер типа ТР-10 индикаторный	ГОСТ 11358-89
Весы лабораторные общего назначения 2 класса типа Т-200	ГОСТ 24104-88
Микрометр МК-25-1 с ценой деления 0,01	ГОСТ 6507-90

Возможно применение средств измерений других типов с аналогичными метрологическими характеристиками.

Инв. № подп.	Подп. и дата

Инв.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 2577-144-00149363-99	Лист
						12

Приложение 2

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**  
документов на которые даны ссылки  
в настоящих технических условиях

- ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная.  
Технические условия
- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
- ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы Ш-1 "Лепесток".  
Технические условия
- ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
- ГОСТ 24036-80 Материалы асбополимерные листовые уплотнительные  
Метод определения устойчивости на изгиб
- ГОСТ 24037-90 Материалы асбополимерные листовые уплотнительные  
Метод определения стойкости к воздействию химикатов
- ГОСТ 24038-90 Материалы асбополимерные листовые уплотнительные  
Метод определения скимаемости и восстанавливаемости
- ГОСТ 24039-80 Материалы асбополимерные листовые уплотнительные  
Метод определения размеров и плотности
- ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые.  
Общие технические условия
- ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные
- ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением  
средств пакетирования. Общие технические требования

Изв. № подп.	Подп. и дата	Извм. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					13

ТУ 2575-144-00149363-99

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (стр.) в докум.	№№ докум.	Входящий № сопроводительн. документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	изъятых					
Ич. № подл.	Подп. и дата	Взам. ич. №	Ич. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			Лист		14
							ТУ 2575-144-00149363-99		